

RESULTADOS DE ENSAYO

Intertek Chile Brett Chile S.A.
Laboratorio Copiapó
Pasaje 6, Acera Sur 7084, Barrio Industrial Copiapó - Chile
Copiapó - Chile
Tel.: +56 (52) 524 620
www.intertek.cl



VL044870

Cliete: ECOLOGY SOLUTIONS SPA
Dirección: DN CARLOS # 2939 OF:713 LAS CONDES, SANTIAGO
Enviado por: EDUARDO MASON V.
Recepción: mayo 06, 2023 Entrega: mayo 11, 2023
Tipo Mtra.: Roca Lote:
Nro. Mtras.: 1 Guía:

Nº	Identificación Muestras	Elemento Unidad L. de D. Método	Al2O3	SiO2	TiO2	Fe2O3	MnO	CaO	K2O	MgO	P2O5	SO3	Na2O	Ni	Co	Cu	Zn	Cr2O3	V2O5	Fe Vol	DTT	Fe DTT	FeO	
			% 0,01 XRF-IronOre	% 0,01 XRF-IronOre	% 0,01 XRF-IronOre	% 0,01 XRF-IronOre	% 0,01 XRF-IronOre	% 0,01 XRF-IronOre	% 0,01 XRF-IronOre	% 0,01 XRF-IronOre	% 0,01 XRF-IronOre	% 0,01 XRF-IronOre	% 0,01 XRF-IronOre	% 0,01 XRF-IronOre	% 0,01 XRF-IronOre	% 0,01 XRF-IronOre	% 0,01 XRF-IronOre	% 0,01 XRF-IronOre	% 0,01 XRF-IronOre	% 0,01 XRF-IronOre	% 0,05 VISA-118	% 0,01 VISA-119	% 0,05 VISA-119	% 0,05 VISA-131
001	BLANCO																				< 0,25	< 0,01	< 0,05	< 0,05
002	BODEGADP		0,900	4,589	0,241	86,746	0,070	1,525	0,175	0,349	0,015	0,003	0,106	0,001	0,009	0,043	0,003	0,019	0,011	62,70	66,74	62,70	25,92	
003	BODEGADP	CH	0,883	3,548	0,252	86,382	0,068	1,513	0,161	0,333	0,016	0,002	0,110	0,002	0,008	0,041	0,003	0,020	0,011	62,60	66,55	62,60	25,73	
004	STD		1,128	5,037	0,345	86,839	0,034	0,148	0,015	0,036	0,191	0,003	0,083	0,004	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0	70,06	69,66	70,06	11,90	
005	BLANCO R																				< 0,25	< 0,01	< 0,05	< 0,05

